

Patent number:

JP2271364

Publication date:

1990-11-06

Inventor:

SAITOU MITSUNAGA; others: 01

Applicant:

TOSHIBA CORP

Classification:

- international:

G03G9/087; B02C19/06

- european:


Application number:

JP19890090628 19890412

Priority number(s):

Abstract of JP2271364

PURPOSE: To facilitate the uniform mixture of a raw material to be pulverized and external additives by feeding the both to fast gas and making them strike on a collision plate. CONSTITUTION:Roughly pulverized toner particles 1 are fed from a microfeeder (a), passed through a classifying means (e), and then pulverized by a pulverizing means (d). At the time, the external additives 2 such as hydrophobic silica are fed to the high-pressure air from a feed port g2 and accelerated, and then made to strike on the toner particles, and the collision plate 3 and its periphery, thereby fixing the external additives 2 on the surfaces of the toner particles. The pulverized toner particles pass through a connecting pipe (i) and toner which reach specific particle size is sent by the means (e) to a cyclone (b). Further, the external additives 2 can be fed from a feed port g3, and dispersed and mixed with the toner particle 1 mildly and the external additives 2 can be fed from the feed ports g2 and g3 at the same time.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

®日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-271364

filnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月6日

G 03 G 9/087 B 02 C 19/06

B 7112-4D

7144-2H G 03 G 9/08

381

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

9発明の名称 微粉砕装置

②特 顧 平1-90628

②出 頤 平1(1989)4月12日

所内

@発 明 者 佐 藤 周 逸 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

⑩出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

倒代 理 人 弁理士 則近 惠佑 外1名

明 躯 割

1. 発明の名称

微粉砕装置

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 高速ガス液発生手段と;

高速ガス流中に被粉砕原料を投入する原料投入 手段と;

高速ガス歳中に被粉砕原料に添加・混合される 外添剤を投入する外添剤投入手段と:

高速ガス流にのった被紛砕原料及び外感剤が衝突され被粉砕原料が粉砕される粉砕手段とを具備 したことを特徴とする散粉砕装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は微粉砕装置に係り、特に電子写真用現 像剤(トナー)の製造に適した微粉砕装置に関す z

(従来の技術)

トナーは一般的に、少なくとも着色剤と結着剤

樹脂とからなるトナー粒子が主成分となっている。 そして、このトナーに疎水性シリカ、酸化チタン、 脂肪酸金属塩、アルミナ等の微粉末が外部添加剤 として添加されており、トナーの流動性、凝集性、 帯電性、クリーニング性等の改善が行われてい

この外添剤の添加は、トナー製造が①材料の混合、②熱溶酸混練、③粗粉砕、④微粉砕、⑥分級の各工程を軽で行われる中、微粉砕工程の前、ないし微粉砕、分級工程の後に行われている。このうち、微粉砕工程前に外添剤を添加する場合には、添加後の各工程による外添剤の過失が大きく、トナー中に添加した外添剤のが全工程終了時で1/4程度に減少してしまうため、外添剤の添加は分級工程後にも行われることが多い。

分級後の脈加・混合には、混合羽根の高速回転 によって混合分散を行なう固定容器型の混合機が 一般的に用いられている。

しかしながらこのような装置では、対流混合に より分散が行なわれるためマクロ的に分散は可能



なものの、ミクロ的な酸小粒径同志の粉体の混合は、短時間ではできない。もっとも、混合時間を 長くすれば、それも可能ではあるが、粒子同志の 摩擦熱により不都合が生じるので長時間の混合は、 できない。さらにスケールアップを考えた場合、 混合別根の数、回転数や混合時間などの最適条件 を見いだすのは、容易ではない。

(発明が解決しようとする課題)

この様にトナー製造に関し、トナー粒子と外添 剤との均質な混合は困難であり、容易に分散混合 が行なえる装置への要求は大なるものがある。ま たいずれにしても粉砕→混合の2工程が必要であ り、製造上の問題もある。以上トナーについて説 明したが、被粉砕体と添加成分との混合系には共 通の問題である

本発明は以上の点を考慮してなされたもので、 被粉砕体と添加成分との均質な混合が容易に行な うことができる粉砕装置を提供することを目的と する。

(発明の構成)

による外添剤のロスを抑え、かつ、均質な混合を 微粉砕と同時に行なうことができる。

この様な未発明はトナーの如くの微粉の製造に 好適である。

トナーは、通常少なくとも着色剤と結着剤樹脂 とからなるトナー粒子を主成分としている。

結着剤樹脂としては、ポリエチレン、スチレン ーアクリル系共重合体、ポリエステル、エポキシ 樹脂、ポリピニループチラール、ポリアミド、ポ リエチレン、エチレン一酢酸ピニル共重合体など が挙げられる。

また、着色剤としては、カーボンブラック、フ タロシアンブルー、キナクリドン、ペンジジンイ エローなどの顔料、染料が挙げられる。

本発明でいう外添剤(外部添加剤)としては、
0.2~ 2.0 mt % 程度の疎水性シリカ, アルミナ, 酸化チタンが用いられる。

(実施例)

第1図は本発明の実施例である外添剤分散混合 能力を持った超音速ジェットミル式粉砕機である。 (課題を解決するための手段及び作用) 本発明は、

高速ガス液発生手段と;

高速ガス液中に被粉砕原料を投入する原料投入 手段と:

高速ガス液中に粉砕された原料に添加・混合される外添剤を投入する外添剤投入手段と:

高速ガス流にのった被粉砕原料及び外添剤が衝突され被粉砕原料が粉砕される衝突粉砕手段とを 具備したことを特徴とする微粉砕装置である。

すなわち、被粉砕原料と外添剤とを別々に高速 ガス液に投入することにより、粉砕・混合を同時 にしかも均質に行なうことができるという超音速 ジュットミルタイプの微粉砕装置である。

通常この様な微粉砕の際には分級を伴なう。その場合ガス液中には所望の粒径になるまで被粉砕 原料が循環することになる。従ってこの循環系に 高速ガス流にのった外添剤を加え、被粉砕原料と ともに衝突板に衝突せしめた後に分級することに より、粉砕粉と外添剤の付着力が大となり、分級

第1図を順を追って説明する。なお、第2図は 第1図中、粉砕手段(d) 近傍の拡大図である。

マイクロフィーダー(a) から投入された粗粉砕トナー粒子(被粉砕原料) は、分級手段(e) を通過後、粉砕手段(d) で粉砕されるが、(f) から導入された高圧エアーに(g2) から外添剤を投入することにより、外添剤を加速し、トナー粒子と衝突板(3) 付近で衝突させることにより、トナー粒子(1) 表面に外添剤(2) を固定することができる。さらに粉砕されたトナー粒子は、導管(1) を通過後、所定の粒径に達したトナーは分級手段(e) によりサイクロン(b) に送られ、さらに分級され裂品だめ(c) へ送られる。なお(H) は排気装置へ導びかれている。また(g3)でさらに外添剤を投入しても良い。

本発明では、(g1)以外に(g2)にも投入口を設けることにより、外感剤を連続的にしかも、均一な分散をトナー粒子に対した行なうことができる。この様に(g1)から租粉砕トナーを投入し、(g2)から外添剤を投入することにより次の効果がある。



トナー粒子(1) は衝突板(3) で(f) 方向から導入されたジェット気流により衝突板(3) との衝突またはトナー粒子同志の衝突により粉砕されるが、(g2)から外添剤(2) を導入することにより、ジェット気流の速度に加速された外添剤(2) は、衝突板(3) 付近でトナー粒子(1) と衝突することにより、外添剤(2) をトナー粒子(1) の表面に強く固定することができる。このようにして製造されたトナーは長時間初期の特性を維持できるものである。

さらに(g3)から外添剤(2)を投入した場合は次の効果がある。(g3)から外添剤(2)を投入した場合は、(g2)の様に強い衝突力などの力が働かないため、サイクロン(b)等により、トナー粒子(1)と外添剤(2)を均一にマイルドに分散混合できる。このようにして接適されたトナーは、流動性に富んだトナーであり、一成分用の現像剤などとして好適である。

また(g2)と(g3)から同時に外添剤を投入した場合は、上記のそれぞれの効果を満すトナーを製造

することができる。

この方法によりトナー粒子と外認剤の分散・混合を容易に行なうことができる。トナーと外認剤 の混合機を特に用いる必要がなく工程を減らした ことはトナーの低コスク化に貢献している。

なお、この製造装置はトナー製造に限らず、他の粉体の高機能化にも応用できることは含うまでもない。

第1図及び第2図示した装置を用い、以下の原料を用いトナーを製造した。

祖粉砕トナー粒子 (ロートプレックス (アルパイン製) により粗粉砕、粒径 2 m程度)

結着朝樹脂 ポリエステル樹脂 (NE2155: 花王

製) 97%

着色剤 カーポン (WA100 : 三菱化成製)

3 %

外添削 疎水性シリカ (R972:日本アエロ

ジル製) 2%

得られたトナーは平均粒径11μmの後期なものであり、外認剤添加効率も、混合量の85%が利用

でき、効果的であった。

得られたトナーは、トナー粒子と外添剤の分散 混合を確実に行うことができ、帯電量の安定した、 流動性の良い、耐久性の長いものであった。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、被粉砕体 と添加成分との均質な混合が容易に行なうことの できる微粉砕装置を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明装置を示す機略図、第2図は第

1 図中の粉砕手段近傍の拡大図である。

1…トナー粒子

2 … 外添胡

3…衝突板

a …マイクロフィーダー

b …サイクロン

c … 製品だめ

d…粉碎手段

e …分級手段

【…高圧エアー導入口(高圧ガス流発生手段)

gl…主原料投入口 (原料投入手段)

g2… 酮原料投入口 (外益剂投入手及)

g3… 翻原料投入口

i … 導管

